

Sociedad Quimica Alemana  
 Av. Revolucion 842  
 Ventanilla, Callao 06  
 Peru  
 phone +51.1.6134242  
 www.printop.com

## FÓRMULAS DE REFERENCIA PARA PIGMENTOS BASE AL AGUA DE BAJO SÓLIDO

PIGMENTO DESCONTINUADO	FÓRMULA AQP PD
HTX PGM PARDO PP (3%)	0.6% P10699 AQP PD LIMÓN 0.4% P10684 AQP PD ROJO 0.1% P10692 AQP PD NEGRO
HTX PGM TURQUESA MR (3%)	2.0% P10720 AQP PD AZUL NAVY 0.9% P10691 AQP PD VERDE

## FÓRMULAS DE REFERENCIA PARA OBTENER COLORES PROCESOS CMYK

COLOR CYAN (*)		
P8487	AQP PLUS NEUTRAL EK-MAX	98.97%
P10720	AQP PD AZUL NAVY	1.00%
P10688	AQP PD VIOLETA	0.03%

COLOR MAGENTA (*)		
P8487	AQP PLUS NEUTRAL EK-MAX	97.40%
P10699	AQP PD LIMÓN	0.10%
P10685	AQP PD ROJO NM	2.50%

COLOR YELLOW (*)		
P8487	AQP PLUS NEUTRAL EK-MAX	98.00%
P10699	AQP PD LIMÓN	2.00%

COLOR BLACK (*)		
P8487	AQP PLUS NEUTRAL EK-MAX	97.50%
P10692	AQP PD NEGRO	2.50%

(\*) Si se desea mejorar la solidez al lavado se recomienda agregar P8266 AQP PLUS BINDER ADDITIVE.